



SERIE SICOPRINT SP

Fiche technique :

Utilisation: papiers, cartons...

Aspect: satiné.

Séchage: par évaporation des solvants, 6 minutes à l'air libre, immédiatement en tunnel. Empilable en sortant du tunnel sans risque de collage.

Dilution: SP 2000 – diluant normal
SP 1000 – diluant rapide
SP 3000 – diluant lent
Taux de dilution moyen: +/- 15%

Films: tous les films conviennent.

Couvance: de 30 à 35 m² au litre; dépendant du tissu utilisé.

Nettoyage: thinner ST 1000.

Stabilité au stockage: plusieurs années.

Comportement en surimpression: excellent. ralentissement du séchage lors de surimpression sur teintes fluorescentes.

Comportement aux intempéries: très bon pour toutes les teintes.

Comportement aux colles: série spécialement étudiée pour résister aux colles d'affichage.

Comportement en mélange: toutes les teintes de la gamme sont compatibles y compris les couleurs fluorescentes.



Produits d'accompagnement:

- Sharp compound SP 160. Produits à texture tixotropique très marquée; utilisée à 10%, améliore la définition des détails dans les très fins travaux.
- Base transparente SP 150. Pour l'obtention de teintes plus vives, mais au détriment de l'opacité et de la solidité lumière.
- Antistatique AS 1000. Employé à 5%, ce produit élimine les ennuis causés par l'électricité statique.